


POLICARBONATO

Painel para coberturas.



Perfil de propriedades LTP30E/4RS3600

Método de ensaio

Comprimento standard	945 mm (-2mm + 5 mm) (excluindo as alhetas)	
Espessura do painel	<6 metros -0 / +20mm >6 metros -0 / +30mm.	
Peso	3,6Kg/m2 +/-5%	
Impacto Gardner	< 40 Joules	UL746B
Resist. Temp.extremas	-40°C até +100°C	
Valor K	1,9 W/m2 KN	EN2444
Isolamento acustico	<= 22dB	DIN 52210-75
Coef.Dilatación térmica	7 x 10 (-5)	DIN 5372
Cor	Branco opal (WH7A092X)	
Transmissão de luz	52% +/-5%	
Transmissão solar	67% +/-5%	